



CSX.0359

CONSILEX EM DROP

Transparente hydrophobe
Lösung für poröse Materialien,
Abperleffekt

Verpackungen

- Kanister 5 l
- Kanister 25 l

Anwendungen

- Niederdruck-Airless-
Zerstäubung
- Pinsel
- Rolle

Familie
Consilex

Typ
Silan- oder Siloxanlösungen in wässriger Dispersion

Produktlinien

- Aqua
- Building
- Opus
- Sanageb

Funktionskategorien

- Wasserabweisene Behandlungen an Verputzen und Mauerwerken
- Verbesserung der wasserabweisenden bzw abdichtenden Leistung von Mörtel, Verputzen und Beton.

Bestandteile
Einkomponente

Erscheinungsbild
Flüssig

Beschreibung des Produkts

CONSILEX EM DROP ist eine wässrige, VOC-freie Emulsion Silanlösung zur Imprägnierung absorbierende Baustoffe mit Abperleffekt. Wasserabweisendes, farbloses, nichtfilmendes Imprägniermittel zum Schutz von Putz, Zementoberflächen, Naturstein, Tuffstein usw. Ohne chromatische Veränderungen der behandelten Oberflächen.

Verwendungs bereiche

Zur Imprägnierung, Versiegelung und Schutzbehandlung von Böden und Wänden aus Ziegel, Zement oder generell auf Kalk basierenden Konglomeraten u.Ä.


Wesentliche Charakteristiken

 Haltbarkeit:
12 Monate


 Nicht entflammbar

 Nur mit Schutzbrille verwenden

 Nur mit Schutzhandschuhen verwenden

 Nutzungstemperatur:
+5 / +35 °C

 Ohne Lösungsmittel

 Spezifisches Gewicht:
0.95 kg/l

 UV-Strahlenfest:

 **Verfügbare Farben**
weiß

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Verputze
- Beton
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
- Ziegel

Verwendungsart

Das Produkt gleichmäßig mit geringem Druck aufsprühen oder mit einem Pinsel in einer oder mehreren Schichten möglichst ohne Absetzen oder Unterbrechungen zwischen den Schichten auftragen. Eine optimale Sättigung der Oberfläche muss gewährleistet sein.

Vorbereitung des Untergrunds

Vertikale und stark geneigte Oberflächen müssen vor der Behandlung von löslichen Salzen und Verschmutzungen befreit und Stellen mit schlechter Oberflächenhaftung durch Bürsten und/oder Sandstrahlen entfernt werden. Wirksamkeit bei Mikrorissen bis 0,3 mm. Auf trockenen Untergründen auftragen. Nach Regen oder Waschen der Oberfläche vor der Behandlung während drei Tagen bei Temperaturen von mindestens 20 °C trocknen lassen.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aktualisierung von: **07/01/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer

Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +5°C bis +35°C lagern.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

CONSILEX EM DROP hergestellt / vertrieben von



www.azichem.com



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

Aktualisierung von: **07/01/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer