



CSX.0359

CONSILEX EM DROP

Soluție transparentă hidrofugă
pentru materiale poroase, efect
de picătură

Ambalaje

- Canistră 5 l
- Canistră 25 l

Aplicare

- Pulverizator airless la presiune redusă
- Panou
- Rulou

Familie
Consilex

Linii de produse

- Aqua
- Building
- Opus
- Sanageb

Componente
Monocomponent

Tip de produs

Soluții silanice sau siloxanice în dispersie apoasă

Categorii funcționale

- **Tratamente hidrofuge pentru tencuieli și ziduri**
- **Îmbunătățirea capacității hidrofuge și/sau a impermeabilității mortarelor, tencuielilor și a betoanelor**

Aspect

Lichid

Descrierea generală a produsului

CONSILEX EM DROP este o emulsie apoasă pe bază de silan, fără COV, utilizată pentru impregnarea cu efect de hidrofobizare a materialelor de construcție absorbante și pentru a le conferi un puternic efect perlat. Agent de impregnare cu efect de hidrofobizare, incolor, care nu formează peliculă, protejează tencuieli, sisteme pe bază de ciment, etc. Nu modifică culoarea suprafețelor tratate.

Consum

Diluează CONSILEX EM DROP într-un raport 1:10 cel mult 1:20. În cazul depozitării îndelungate, soluțiile preparate trebuie adăugate cu un agent conservant pentru a le proteja de proliferarea bacteriană. Aplicați soluția gata de utilizare prin pulverizare (nebulizator fără aer), perie sau role de vopsea. Dozarea depinde de cât de absorbant este materialul, un singur strat sau două straturi umede pe umed sunt în general suficiente.

Domenii de utilizare

Impregnarea, impermeabilizarea, tratamentul protector al pardoselilor și învelișurilor, din cărămidă, ciment sau conglomerate pe bază de var în general etc.

Caracteristici fundamentale



Conservare:
12 luni



Fără solvenți



Greutate specifică:
0.95 kg/l



Neinflamabil



Rezistent la razele UV



Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C



Utilizați produsul cu mănuși de protecție



Utilizați produsul cu ochelari de protecție



Culori disponibile
Alb

Curățarea instrumentelor

- Apă

Supporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Cărămizi

Pregătirea suporturilor

Se recomandă tratarea suprafețelor verticale sau foarte înclinate curățate anterior de săruri solubile și murdărie, având grijă să se îndepărteze chiar și părțile cu aderență slabă la suprafață prin periaj și hidrosablare. Eficacitate în micro-fisuri de până la 0,3 mm. Aplicați pe suprafețe uscate. În caz de ploaie sau spălare a suprafețelor, așteptați 3 zile la o temperatură de cel puțin 20°C înainte de tratare.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualizat în data de: **07/01/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Aplicați produsul uniform, prin pulverizare la presiune scăzută sau cu o pensulă într-unul sau mai multe straturi, dacă este posibil fără întreruperi sau pauze între un strat și altul, având grijă să obțineți cea mai bună saturație a învelișului mural.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

CONSILEX EM DROP este produs/distribuit de



www.azichem.com

Actualizat în data de: **07/01/2021**

Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398