



CSX.0377

## PRERIT SURFACE

Zgjidhje kundërmbytëse e vajit të ujit për dyshemetë e zhavorrit të lara

### Kodi doganor

3824 9970

### Amballazhimi

- Bidon 5 kg
- Bidon 25 kg

### Aplikimi

- Ngopje
- Spërkatje pa ajrim me presion të ulët.
- Spruco

Familja  
Consilex

Tipologjia  
Tretësira ujore silani ose siloksani

Linjat e produkteve

- Aqua
- Building
- Opus
- Sanageb
- Floor

Kategoritë e përdorimit

- Permiresimi i kapacitetit hidropengues dhe/ose hidroizolues të llaçrave dhe betoneve
- Hidroizolim i lëngshëm i produkteve të çimentos

Përbërësit  
Monokomponent

Paraqitja  
I lëngshëm

## Përshkrimi i produktit

Agjent ngopës rezistent ndaj ujit dhe vajrave, transparent, pa shtresa, me bazë shpërndarje nano të përbërësve të silikonit. Mbron dyshemetë e zhavorrit të lara nga moti i keq, nga ciklet e shkrirjes së ngrirjes, si dhe nga agjentët agresivë atmosferikë. Nuk ndryshon ngjyrën, pamjen origjinale dhe aftësinë përthithëse të sipërfaqes ku përdoret.

## Të dhëna shtesë

PRERIT SURFACE i përket gjeneratës së re s hidroizoluesve me bazë përbërësit e silikonit të modifikuar me fluor, të tretshëm në ujë, të cilët karakterizohen nga emetime zero të substancave të paqëndrueshme VOC (Komponimeve organike të paqëndrueshme), aftësia e ndezjes dhe toksiciteti. Substanca aktive depërton në poret dhe mikrolezionet e sipërfaqes ku përdoret dhe kundërvepron depërtimin dhe avancimin e lëngjeve pa bllokuar aftësinë transpiruese të substratit.

Struktura e veçantë kimike e PRERIT SURFACE ofron qëndrueshmëri të lartë ndaj alkaleve dhe rrjedhimish qëndrueshmëri.

Produkti ndryshon nga ç'ka ofrohet aktualisht në treg, falë karakteristikave të mëposhtme:

- nuk ndizet
- nuk përbëhet nga shtresa
- zero VOC (komponime organike të paqëndrueshme)
- i qëndrueshëm në ujë
- pa emulsifikues
- ekologjik
- jetëgjatësi
- transparencë totale
- mungesë e variacioneve kromatike sipërfaqësore
- frymëmarrje e shkëlqyeshme e avujve të ujit
- efekt i lartë shkëlqyes
- rezistencë ndaj acideve dhe alkaleve
- rezistencë ndaj rrezeve UV
- mungesë e nënprodukteve me reaksion të dëmshëm ndaj njerëzve dhe mjedisit

## Fushat e përdorimit

Trajtim impregunes, hidroizolues, jo-film, krejtësisht transparent dhe i pangjyrë i dyshemeve arkitektonike të zhavorrit të lara me FLOORTECH PRERIT.

## Vetitë kryesore



I pandezshëm



Jetëgjatësia:  
12 muaj



Pa tretës



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Të përdoret me syze mbrojtëse



Ngjyrat në dispozicion  
E tejdukshme

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 azichem

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: 07/09/2020  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

Faqe: 1/3

## Veçoritë teknike

Flash-point: > 95 °C

Lëndë pa aromë

pH: 6.5 \_

Produkt jo filmik

## Mjetet e pastrimit

- Ujë

## Shtresat e lejuara

- Beton
- Parafabrikuara

## Mënyra e përdorimit

Aplikoni produktin në mënyrë homogjene dhe uniforme, duke spërkatur me presion të ulët ose me një furçë, duke u kujdesur për ngopjen më të mirë të rrobave të murit.

PRERIT SURFACE ofrohet gati për përdorim. Sasia e produktit që do të përdoret varet nga poroziteti dhe aftësia përthithëse e sipërfaqes ku do të përdoret dhe përgjithësisht varion nga 100 deri në 150 gr/ metër katror.

## Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Rekomandohet përdorimi në sipërfaqe që janë pastruar paraprakisht nga kripërat e tretshme dhe papastërtitë, duke treguar kujdes që të eliminohen edhe pjesët me ngjitje të dobët sipërfaqësore. Është gjithmonë thelbësore që të mbyllen çarjet me diametër mbi 0.3 mm. Të aplikohet në sipërfaqe të thata. Në rast shiu ose larjeje të sipërfaqeve, prisni 3 ditë para trajtimit në një temperaturë prej të paktën 20 ° C.

## Magazinishimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarën dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



## Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

*PRERIT SURFACE prodhohet/shpërndahet nga*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **07/09/2020**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)