



OSM.0086

OSMOCEM N

Einzelkomponentiges,
biegesteifes, osmotisches,
zementäres Dichtungsmittel

Zollcode

3824 5090

Verpackungen

- Sack 25 kg

Anwendungen

- Reibebrett
- Putzspritzmaschine
- Pinsel
- Spachtel
- Spritzer



www.azichem.com

Aktualisierung von: **12/05/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf

www.azichem.de/disclaimer

Seite: 1/3

Familie
Osmocem

Produktlinien
• Aqua
• Building

Bestandteile
Einkomponente

Typ
Osmotischer Monokomponenten-Beton

Funktionskategorien
• **Osmotische Abdichtungen**

Erscheinungsbild
Pulver

Zertifikate und Richtlinien




EN 998-1

Mörtel und Putze für Innen und Außen - Mörtel für allgemeine Zwecke (GP)



Direttiva 89/93/CE

Eignung für den Kontakt mit Trinkwasser (Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch)



D.M. 06/04/2004, n. 174

Vorschriften über die Materialien und Gegenstände, die in den festen Systemen zur Sammlung, Aufbereitung, Ableitung und Verteilung von Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden können.

Beschreibung des Produkts

Zementartige Verbindung zur Herstellung, nur durch Zugabe von Wasser, einer wasserabdichtenden osmotischen Beschichtung, in der Lage horizontale und vertikale Barrieren zu erstellen, auch für hydrostatischen Unterdruckbedingungen in Bezug auf die Permeation von Wasser in Gebäuden. Typische Anwendungen sind: Wasserabdichtung von unterirdischen Räumen, Aufzugsschächte, Garagen, Keller, Tanks, etc..

Allgemeine Eigenschaften

Die Wirkung der aktiven Komponenten und der Haftvermittler von OSMOCEM N, sättigt durch Reaktion die Kapillare der Halterung, in dem es ein komplexes System aus Gel und stabilen Kristallen bildet, welche eine optimale Dichtigkeit bestimmt, effizient auch in negativer hydrostatischer Druckzustand, ohne die Transpirationskapazität zu beeinträchtigen.

OSMOCEM N ist kompatibel mit Lebensmittelsubstanzen: Hat eine Zertifizierung über die Eignung zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und Trinkwasser (Zertifikat erhalten am 30/01/2015 im Laboratorium Cogesur - Bureau Veritas von Puerto de Santa Maria, Spanien) erhalten.

OSMOCEM N wasserdichter Test:











- Widerstand gegen positiven Hydraulikschub, UNI EN 12390/8: Wassereindringtiefe mit Druck 5 bar = 1-2 mm (*)
- Undurchlässigkeit für negativen Hydraulikschub, UNI EN 12390/8 modifiziert (Betonunterstützungs-A / C-Verhältnis 0,7): kein Wasserdurchgang mit einem Druck von 1,5 bar

(*) Beton mit einer Eindringtiefe ≤ 20 mm gilt als wasserdicht

Verwendungsbereiche

Starre Wasserabdichtung von unterirdischen oder dennoch Wasser-Permeation ausgesetzten Strukturen und Mauerwerken: Aufzugsschächte, Kellerräume, Becken, Kanäle, Tunnel, Garagen, Brücken, Tanks, Lebensmittelrückhaltebereiche, etc.. vorausgesetzt, sie sind ausreichend porös und saugfähig und frei von wasserabweisenden und / oder wasserabweisenden Oberflächenbehandlungen, sei es chemisch (Siloxane, Epoxide, Polyurethane usw.) oder natürlich (Aufwachsen), sowohl bei negativen als auch positiven hydrostatischen Druckbedingungen.

Wesentliche Charakteristiken

 Empfohlene Maximaldicke: 5 mm	 Empfohlene Mindestdicke: 1 mm
 Für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet	 Haltbarkeit: 12 Monate
 In zwei Anwendungen anzubringen.	 Maximaler Aggregatdurchmesser: < 0.4 mm
 Mit Wasser mischen: 19-22 %	 Nutzungstemperatur: +5 / +35 °C
 Pot life: 60 min	 Verfügbare Farben weiß / Grau

Technische Spezifikationen

Biegefestigkeit um 28 Tage UNI EN 196/1: > 8 N/mm²

Dichte (UNI EN 1015-6): 1930 kg/m³

Haftungsdauer (Vicat - end of setting): 3 h

Haftungsverbund (UNI EN 1015-12): 1.8 N/mm²

Kapillarabsorption (UNI EN 1015-18): 0.08 kg•h^{0.5}/m²

Kompressionswiderstand um 02 Tage UNI EN 1015-11: > 20 N/mm²

Kompressionswiderstand um 07 Tage UNI EN 1015-11: > 30 N/mm²

Kompressionswiderstand um 28 Tage UNI EN 1015-11: > 40 N/mm²

*Undurchlässig für Negativen Hydraulikschub mit einem Druck
von 1,5 bar*

*Widerstand gegen positiven Hydraulikschub:
Wassereindringtiefe mit Druck 5 bar UNI EN 12390/8: 1-2 mm*

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Beton
- Fertigbau
- Zementfasern
- Ziegel
- Mix-Mauerwerk
- Stein-Mauerwerk
- Steilwände

Verwendungsart

Geben Sie 2/3 des gesamten Anmachwasser in den Mischer, fügen Sie OSMOCEM N und das restliche Wasser hinzu, mischen Sie so lange weiter, bis zum Erhalt einer homogenen, klumpenfreien Mischung. Das Anmachwasser soll circa 25-30 % (durch Spachtelverfahren) oder 35-37 % (für eine Anwendung mittels langborstigem Pinsel) betragen. Nach vollendeter Durchmischung ein paar Minuten warten und vor Anwendung nochmals vorsichtig mischen. Wenn es mit dem Pinsel aufgetragen wird, zwei oder mehr Schichten überkreuzt auftragen.

Wenn auch nicht ein spezifisches Produkt für dicken Ausgleichsputz, kann es jedoch für solche Anwendungen verwendet werden. In diesen Fällen ist es sinnvoll, ein Glasfaser-Netzwerk ARMAGLASS 160 zu verwenden.

Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber, frei von Staub, Verschmutzungen, brüchigen und inkohärenten Stellen usw. wasserabweisende Behandlungen im Allgemeinen usw. sein und angemessen bis zur Sättigung vorgehäst und wieder mattfeucht getrocknet sein.

Lagerung und Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.



www.azichem.com

Aktualisierung von: **12/05/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf

www.azichem.de/disclaimer



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

Um die Eignung des Produkts, je nach spezifischen Anforderungen zu überprüfen, ist es immer notwendig, Vorversuche durchzuführen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Den Schutz und die feuchte Aushärtung warten.

Nicht auf wenig oder nicht porösen Untergründen oder zuvor mit wasserabweisenden Beschichtungen im Allgemeinen überziehen, wenn nicht nach dem entsprechenden Aufrauen mit Buschhämmern, Schleifgeräten und Geräten, die für vorbereitende Untergrundbehandlungen geeignet sind, oder nach entsprechender Behandlung mit geeigneten Polymergrundierungen.

OSMOCEM N hergestellt / vertrieben von



www.azichem.com



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

Aktualisierung von: **12/05/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer