



PRT.0113
**PROTECH SIL P
WAX PEARL**

Tinta acrílica de silicone
microarmada, hidrófoba, para
fachadas expostas

 **Cód. Alfandegário**

3209 9000

 **Embalagens**

- Balde 14 l

 **Aplicação**

- Nebulização airless a baixa
pressão
- Pincel
- Rolo

Família
Protech

Linhas de produtos
• Aqua
• Building

Componentes
Monocomponente

Tipologia
Fixadores, tintas e rebocos com base siloxânica

Categorias funcionais
• **Construção e manutenção de pistas de aeroportos e portos marítimos**
• **Pinturas protetoras (pinturas)**
• **Tratamentos hidrorrepelentes de rebocos e paredes**

Aspetto
Líquido denso

Descrição do produto

Tinta/revestimento pigmentada, microarmada com microfibras de nylon, a base de resinas de silicone hidrodiluíveis, dispersões acrílicas, polímeros termoplásticos fluorados (Teflon), cargas e aditivos específicos, em uma especial mistura capaz de fornecer elevados desempenhos em termos de hidrorrepelência (efeito "lotus"), elasticidade e resistência aos agressores atmosféricos, conjugadas com adequadas características de permeabilidade ao vapor. Ideal para todas aquelas superfícies especialmente expostas à agressão atmosférica (edifícios civis e industriais em ambiente de montanha e marinho).









Características gerais

PROTECH SIL P WAX PEARL é extremamente fluido e fácil de espalhar para uma ágil aplicação e possui uma elasticidade adequada à contenção de eventuais microfissuras. É muito hidrorrepelente, com um ótimo efeito "perolizante", impermeável à chuva e permeável ao vapor. É uma pintura antiestática, autolimpante, contra poluição atmosférica e resistente à saponificação.

Campos de uso

Revestimento protetivo, decorativo, à prova d'água, resistente às microrrachaduras de superfícies de parede expostas à atmosfera agressiva: urbana, marinha, etc. Específico para a pintura protetiva de longa duração de fachadas de edifícios nas proximidades do mar.

Características fundamentais

- | | |
|---|--|
|  Produto em Evidência |  Aplicar em duas demãos |
|  Conservação:
12 meses |  Não inflamável |
|  Peso específico:
1.47 kg/dm ³ |  Sem solventes |
|  Temperatura de uso:
+5 / +30 °C |  Cores disponíveis
Solicitar cores disponíveis |

Especificações técnicas

Endurecimento ao tato (a 20°C): 1 h

Endurecimento completo (a 20°C): 10-12 h

Resíduo seco (10' a 150°C): 60 %

Viscosidade: 4000-6000 cP



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Pré-fabricados
- placa de reboco
- Gesso
- Madeira

Modalidade de emprego

Aplicar PROTECH SIL P WAX PEARL, mediante pincel, rolo ou pulverização, como se apresenta ou na diluição máxima com água em 15%-20% sobre o peso do produto. PROTECH SIL P WAX PEARL não pinga, não escorre e seca rapidamente, permitindo a aplicação de mais demãos no curso do mesmo dia.

Preparação dos suportes

O suporte de aplicação deverá ser previamente limpo, até a segura eliminação das sujidades; deverá resultar adequadamente consistente e convenientemente seco, bem como sem poeira, eflorescências, partes friáveis e incoerentes, etc. Tratar previamente as superfícies com o específico fixador acrílico PROTECH FIX AC.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico



Advertências, Precauções, **Ecologia**

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Evitar a aplicação em presença de chuva e de humidade elevada, condições que possam comprometer a correta secagem.

PROTECH SIL P WAX PEARL produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer