



PRT.0117

PROTECH WAC

Bojë akrelike, antikarbonativa, për ndërtesa prej betoni

Kodi doganor

3209 1000

Amballazhimi

- Kovë 22 kg

Aplikimi

- Brushë
- Rrul
- Spruco
- Spërkatje pa ajrim me presion të ulët.

Familja
Protech

Tipologjia
Fiksuese, bojra dhe stuko me bazë akrilike

Linjat e produkteve
• **Building**
• **Infratech**

Kategoritë e përdorimit
• **Riparimi dhe restaurimi i strukturave të betonit me llaçe thixotropike**
• **Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me llaçe të rrjedhshëm**
• **Ndërhyrje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve**
• **Bojë mbrojtëse (lyerje)**

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Lëng i trashë

Certifikimi dhe rregulloret



EN 1504-2

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen e riparimin e strukturave prej betoni - Sisteme mbrojtjeje për sipërfaqe betoni

Përshkrimi i produktit

Bojë antikarbonative, mbrojtëse, dekorative, pigmentuar për lyerjen e sipërfaqeve prej betoni; me bazë rrëshirë akrilike në tretësirë ujore, që formon një film i papërshkueshëm nga uji me depërtueshmërisë të lartë ndaj avullit, me një ngjitje dhe shpërndarje të veçantë. Ideale për veshjet mbrojtëse të punimeve të infrastrukturës së betonit.

Konsumi

Aplikoni nga 0.25 në 0.35 kg PROTECH WAC për metër katror të sipërfaqes që do të pikturohet.

Fushat e përdorimit

Luerje me finiturë mbrojtëse, dekorative dhe antikarbonativa, të faqeve të murit, fasadave, punimeve në beton, suvave, muraturave, gurëve natyrorë, shtresave me strukturë poroze në përgjithësi. Specifike për lyerjen e veprave industriale dhe punimeve infrastrukturore: urave, ujësjellësve, parafabrikateve të mëdha, etj..

Vetitë kryesore



Aplikojeni me dy duar



I pandezhshëm



Jetëgjatësia:
12 muaj



Pa tretës



Pesha specifike:
1.5 kg/dm³



Rezistent ndaj rrezeve UV



Temperatura e aplikimit:
+ 5 / + 35 °C



Ngjyrat në dispozicion
Kërkoni ngjyra të disponueshme

Veçoritë teknike

Grado di trasmissione dell'acqua liquida (UNI EN 1062-3): 0.012 kg/(m² • h^{0.5})

Grado di trasmissione del vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2): 0.1959 m

Determinazione dell'aderenza per trazione diretta (Fh) (UNI EN 1542): > 0.8 MPa

Analisi termogravimetrica - Frazione volatile (EN ISO 11358): 27.7 %

Analisi termogravimetrica - Frazione polimerica (EN ISO 11358): 22.3 %

Analisi termogravimetrica - Cariche inorganiche (EN ISO 11358): 50 %

Determinazione della densità (UNI EN ISO 2811-1:2011): 1.556 kg/dm³

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Përditësimi më: **23/06/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Determinazione della granulometria (UNI EN 1062-1:2005): 50 µm

Determinazione delle materie volatili (VOC) (UNI EN ISO 3251:2008): 10.95 g/l

Ngurtësim në prekje (a 20°C): 1-2 h

Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 6-8 h

Përshkueshmëria e CO2 Sd CO2 (UNI EN 1062-6:2003): 740 m

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Parafabrikuara
- Fibroçimento
- Faqe shkëmbore

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur dhe pjesë të padëshirueshme, të copëtuara, etj.. Sipërfaqet e degraduara ose jo homogjene duhet fillimisht të trajtohen me produkte të familjes REPAR ose me llaçe çimentoze ngjitëse të ambalazhuara në situ, me bazë BOND HG dhe fibra në polipropilen READYMESH PM-180.

Edhe pse është praktikë e mirë të aplikohet lyerja akrelike pas trajtimit paraprak të sipërfaqeve me fiksuesin konsolidues të posaçëm PROTECH FIX AC, në rastin e PROTECH WAC ky operacion nuk është shumë i domosdoshëm.

Mënyra e përdorimit

Aplikoni produktin në 2 duar, me furçë, rul ose spruco, duke e holluar me ujë sipas dozave të mëposhtme

(% ndaj peshës):

- me brushë ose rul = 10%

- me spruco 15 - 25%

Vazhdoni me të dytën vetëm pasi dora e mëparshme të jetë tharë.

Magaznimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.



www.azichem.com

Përditësimi më: 23/06/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

PROTECH WAC prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **23/06/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer