



SYN.0307

SYNTECH POLIUREA SPRAY - FC

Sistemi poliurea elastomerik për kontakt me ushqimin dhe ujë të pijshëm

Kodi doganor

3909 5090

Amballazhimi

- Fusto 225 kg [A]
- Fusto 205 kg [B]
- Kit: 1 Fusto 225 kg [A] + 1 Fusto 205 kg [B]

Aplikimi

- Pompa bi-mixer per vaporizzazioni a caldo

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/3

Familja
Syntech

Tipologjia
Rezina poliurike dhe produkte te lidhura

Linjat e produkteve
• Aqua
• Building
• Infratech

Kategoritë e përdorimit
• Hidroizolim me mbështjellës elastomerikë poliuretani (poliurea e pastër) i sprucuar në të nxehtë
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska, ujësjellësa dhe kanalizime hidrike
• Ndërhyrje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve
• Veshje mbrojtëse, perforcues, poliuretane ose epoksike

Përbërësit
Bikomponent

Paraqitja
I lëngshëm + I lëngshëm

Certifikimi dhe rregulloret



EN 1504-2

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen e riparimin e strukturave prej betoni - Sisteme mbrojtjeje për sipërfaqe betoni

Përshkrimi i produktit

SYNTECH POLIUREA SPRAY - FC është një poliurea e pastër aromatike e projektuar posaçërisht për kontakt me substanca ushqimore dhe ujë të pijshëm. 100% e ngurta nuk përmban VOC dhe mund të aplikohet vetëm me anë të spërkatjes duke përdorur makina të përshtatshme bimixer. Është tip aromatik dhe karakterizohet nga aftësi e madhe zgjatimi. Është një elastomer i veshjes i marrë nga reaksioni i një izocianate aromatike me një amine. POLIUREA E PASTËR E PËRSHTATSHME PËR KONTAKT USHQIMOR

Të dhëna shtesë

Rezistenca e shpimit: 100 +/- 5 KN/m

Ngarkesa e thyerjes: 20 +/- 2 MPa

Përparësitë e sistemit:

- Instalimi i sigurt edhe në sipërfaqe të pabarabartë, me pjerrësi të madhe ose vertikale.
- Mundësia e krijimit të shtresave të vazhdueshme, të përjashtuara nga vendet kritike të përbëra nga mbivendosjet e zakonshme.
- Mundësia e bërjes së shtresave të hollë, me peshë të reduktuar të njësisë, me efikasitet të lartë të performancës.
- Mundësia e ndërhyrjeve të lehtë dhe efikase të mirëmbajtjes dhe / ose rikuperimit.

Fushat e përdorimit

SYNTECH POLIUREA SPRAY - FC përdoret veçanërisht si hidroizolim në beton ose si një shtresë mbrojtëse për rezervuarët e ujit, kontrollet primare, driveways dhe parkingjet, impiantet e pastrimit, veshja EPS, veshja dhe mbrojtja e fletëve metalike, çatitë, ballkonet dhe kulmet në dru, tanke dhe pishina, pa ndërprerje.

Vetitë kryesore



Dosage:
2.0 - 2.2 kg/m²



I përputhshëm në kontakt me ujin



Jetëgjatësia:
6 muaj



Pesha specifike:
1.11-1.12 (A) - 1.00-1.05 (B) g/cm³

A:B Raporti i përzierjes:
1:1 (in volume)



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Të përdoret me syze mbrojtëse



Temperatura e aplikimit:
-10 / +80 °C



Ngjyrat në dispozicion
Trasparente tendente al giallo paglierino

Veçoritë teknike

Adezioni kapilare CLS (prova për prerjen) UNI EN 1542:1999: > 1.5 MPa

Ngurtësim me prekje: 5 s

Ngurtësim në prekje: > 30 s

Ngurtësimi UNI EN ISO 868:2005: 48 +/- 3 _

Përshkueshmëria e avullit të ujit: 0.025 _

Temperatura e vendosjes: -30 / +130 °C

Tërheqja deri në këputje ISO 527-1:2012: 370 (+/- 30) %

Viskoziteti: 650 +/- 200 (A) - 400 +/-
200 (B) mPas

Mjetet e pastrimit

- Diluent për rrëshirë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziara
- Parafabrikuara
- Kartonxhez
- Gipse
- Dru
- Sipërfaqet metalike
- Fibroçimento
- Tulla dhe pllaka
- Nënshtrësia çimentoje
- Faqe shkëmbore
- EPS
- Polistiren

Mënyra e përdorimit

Poliurea e pastër SYNTECH POLIUREA SPRAY - FC kërkon një sistem bimixer të aftë për të prodhuar presion mbi 180 bar dhe temperatura mbi 65 ° C. Kontakti Stafit teknik i Azichem për sqarime për armë më të mirë për përdorim dhe detaje të sistemit ajrit.

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Të gjitha sipërfaqet duhet të jenë të pastra nga ndotësit dhe lagështia nën 3%; ajo duhet të ofrojë një rrokje mekanike në një substrate të ngurtë dhe jo të prodhuar. Kur është e nevojshme, ne rekomandojmë një përgatitje të kryer me pluhur, bush-hammering, lëmues ose hidrolarje. Konsultohuni me stafin për përgatitjen e saktë të substratit.

Rekomandohet që Primer të përdoret nga sfera SYNTECH POLIUREA PRIMER dhe të kontaktoni personelin teknik Azichem për sqarime në llojin më të përshtatshëm për tu përdorur.

Magaznimi e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarit dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia. Produkti duhet të ruhet në një temperature nga +5°C në +35°C.



www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

Shihni skedën e të dhënave të sigurisë për të parë të dhënat e plota. Mbroni materialet nga lagështia dhe uji.

SYNTECH POLIUREA SPRAY - FC prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **25/08/2020**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer